



НОВИНКА 2016 ГОДА!

EMERALD

INTERIOR LATEX FLAT

Акриловая Латексная Ультра-Матовая Краска для Внутренних Работ Серия К35

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая латексная ультра-матовая краска для внутренних работ **EMERALD Interior Acrylic Latex** - это лучшее в своем классе интерьерное архитектурное покрытие.

- Ультра-матовое покрытие, которое можно мыть; устойчиво на истирание и воздействие воды, как покрытия с более высоким глянцем
- Обладает антимикробными свойствами*
- Low VOC (=низкое содержание летучих органических соединений), знак GREENGUARD

Цвет: Широкая гамма цветов

Для более точного попадания в цвет, всегда используйте рекомендованный грунт P-Shade

Укрывистость: 8,6-9,8 м²/л при толщине мокрого слоя 101,6 мкм (4 мил) и высохшего слоя – 40,64 мкм (1,6 мил)

Время высыхания при относительной влажности 50% и температуре 25°C зависит от температуры, влажности и толщины пленки

Высыхание «до отлипа» 1 час

Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа

Температура Не применяется

воспламенения:

Глянцевитость: 0-4 единиц под углом 85°

Тип связующего вещества: Стирол-акрил

К35W00351

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): <50 г/л; 0,42 фут/галлон

Твердых частиц (по объему): 41±2%

Твердых частиц (по массе) 58±2%

Масса в галлоне (= 3.785 л): 5,3 кг (11,62 фунт)

***Антимикробные свойства**

Данное покрытие содержит вещества, которые препятствуют росту микробов на поверхности лакокрасочной пленки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Краску EMERALD Interior Latex можно наносить прямо на ранее окрашенные поверхности, необработанный гипсокартон или штукатурку (полимеризовавшуюся с уровнем pH не выше 9).

Гипсокартон

2 слоя Emerald Interior Latex в качестве грунтовки или

1 слой Quick Dry Stain Blocking или Multi-Purpose Primer

2 слоя Emerald Interior Latex

Каменная/ Кирпичная Кладка/ Строительные Блоки

(поверхность можно выровнять при помощи филлеров или загрунтовать, если у подложки высокий уровень pH)

1 слой Loxon

или

2 слоя Emerald Interior Latex

Штукатурка

2 слоя Emerald Interior Latex в качестве грунтовки или

1 слой Quick Dry Stain Blocking или Multi-Purpose Primer

2 слоя Emerald Interior Latex

Дерево

1 слой Quick Dry Stain Blocking или Multi-Purpose Primer

2 слоя Emerald Interior Latex

При выделении танина, использовать грунт Multi-Surface Primer.

Другие грунтовки также можно использовать.

Если вы перекрашиваете поверхность и хотите кардинально изменить цвет, нанесите один слой грунтовки. Это позволит финишному покрытию полностью укрыть подложку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером.

Гипсокартон

Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.


Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок

Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer.

EMERALD

INTERIOR LATEX FLAT

Акриловая Латексная Ультра-Матовая Краска для
Внутренних Работ
Серия K35



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Запаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).

Разбавление не требуется.

Кисть

Использовать нейлоновую/полиэстровую кисть.

Малярный валик

Использовать высококачественный валик из полиэстера.

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)

Наконечник.....диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать только для внутренних работ.

Защищать от замерзания.

Не обладает фотохимической активностью.