



Solo

100% Acrylic Interior/ Exterior Flat

СОЛО 100% Акриловая Матовая Краска
для Внутренних и Наружных Работ
Серия А74

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ															
<p>Solo 100% Acrylic Interior/ Exterior Flat – это 100% акриловое матовое долговечное покрытие для внутренних и наружных работ, обладающее устойчивостью к износу, появлению пятен и выцветанию.</p> <p>Благодаря низкому содержанию летучих органических соединений (VOC) и слабому запаху, краска Solo идеально подходит для объектов, где требуется 100% акриловое интерьерное покрытие.</p> <p>Краска Solo может использоваться для окраски дверей, элементов отделки, стен и ставней. Краску Solo можно наносить на поверхности с уровнем кислотности pH до 13.</p> <p>Цвет: Широкая гамма цветов</p> <p>Укрывистость: 8.6-9.8 м²/л (350-400 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя до 101.6 мкм (4.0 мил) и высушенного слоя – 43.2 мкм (1.7 мил)</p> <p>Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры, влажности и толщины пленки</p> <p>Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа</p> <p>Температура воспламенения: Не применяется</p> <p>Глянцевитость: 0-5 единиц под углом 85°</p> <p>Колеровка:</p> <table border="1" data-bbox="119 1489 558 1691"> <thead> <tr> <th>База</th> <th>Грамм/Литр (унций/галлон)</th> <th>Интенсив-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Экстра</td> <td>0-37</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Белая*</td> <td>(0-5)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Глубокая**</td> <td>30-75 (4-10)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ультра-Глубокая**</td> <td>30-75 (4-10)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Использовать колоранты Blend-A-Color или ZERO VOC **Использовать только колоранты ZERO VOC</p> <p>Тип связующего 100% Акрил вещества:</p> <p>A74W00051</p> <p>Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): <50 г/л; <0.42 фут/галлон</p> <p>Твердых частиц (по объему): 40±2% Твердых частиц (по массе): 54±2% Масса в галлоне (= 3.785 л): 5 кг (11.1 фунт)</p>	База	Грамм/Литр (унций/галлон)	Интенсив-	Экстра	0-37	100%	Белая*	(0-5)		Глубокая**	30-75 (4-10)	100%	Ультра-Глубокая**	30-75 (4-10)	100%	<p>Краску Solo можно наносить прямо на соответственно подготовленные внутренние или наружные ранее окрашенные поверхности, интерьерный неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвердевшую с уровнем кислотности pH ниже 13), каменную/кирпичную кладку (отвердевшую с уровнем кислотности pH ниже 13) и древесину без выделения танина.</p> <p>Наносить 2 слоя краски Solo.</p> <p>Внутренние работы Гипсокартон Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки ProMar 200 Zero VOC Primer</p> <p>Штукатурка Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки Premium Wall & Wood Primer</p> <p>Дерево, Композиционная Доска Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки Premium Wall & Wood Primer</p> <p>Внутренние & наружные работы Алюминий & Оцинкованная/ Гальванизированная Сталь (если потребуется) 1 слой грунтовки Pro Industrial Pro-Cryl Primer</p> <p>Строительный Блок 1 слой грунтовки PrepRite Block Filler</p> <p>Каменная/ Кирпичная Кладка, Цемент, Наружная Штукатурка 1 слой грунтовки Loxon Concrete & Masonry Primer</p> <p>Сталь 1 слой грунтовки Pro Industrial Pro-Cryl Primer</p> <p>Наружные работы Дерево, Композиционная Доска 1 слой грунтовки Exterior Oil-Based Wood Primer или Exterior Latex Wood Primer</p> <p>Фанера 1 слой Exterior Latex Wood Primer</p> <p>Могут подойти другие грунтовки.</p>	<p>Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером.</p> <p>Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь Промыть поверхность, удалив масляные, жировые и другие загрязнения. Ржавчину удалить с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала.</p> <p>Каменная/ кирпичная кладка, бетон, строительные блоки Все новые поверхности должны быть выдержаны в течение 7 дней. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Обработать трещины, пустоты и др. отверстия эластомерным герметиком или шпатлевкой.</p>
База	Грамм/Литр (унций/галлон)	Интенсив-															
Экстра	0-37	100%															
Белая*	(0-5)																
Глубокая**	30-75 (4-10)	100%															
Ультра-Глубокая**	30-75 (4-10)	100%															

Solo

100% Acrylic

Interior/ Exterior Flat

СОЛО 100% Акриловая Матовая Краска

для Внутренних и Наружных Работ

Серия А74



**SHERWIN
WILLIAMS.**
www.sherwin.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Все новые поверхности должны быть выдержаны минимум 7 дней. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Сталь

Ржавчину и окалину удалить наждачной бумагой, металлической щеткой или иным абразивным методом. Необработанная сталь должна быть загрунтована в день очистки.

Винил

Тщательно очистить поверхность щеткой, используя теплый мыльный раствор. Тщательно ополоснуть водой.

Дерево

Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Запаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, в потолках, потолочном молдинге и др. элементах отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре выше 10°C (50°F). Разбавление не требуется.

Кисть

Использовать нейлоновую/полиэстеровую кисть.

Малярный валик

Использовать валик с длиной ворса 9.5 – 19мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала.

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник.....диаметр 0.38 – 0.5 мм (0.015-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не обладает фотохимической активностью. Защищать от замерзания.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относиться к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.